Top-Plast
Kunststoff-, Gummi-
& Schaumstoffprodukte

PTFE - Technisches Datenblatt

Werkstoff bezeichnung Bitte bei Antragen und Bestellungen immer angeben	Kurzbe-zeichnung	Beständigkeit 1=sehr gut / 2= gut 3 = bedingt / 4 = nicht empfohlen Öl	Benzin	Säure	Lauge	Ozon	Farbe	Temperatur °C	Dichte g/cm³	Bemerkungen
Gore-Tex GR	PTFE	3	3	3	3	-	weiss	-240 / +270	0.60	FDA-konform, physiologisch unbedenklich
Gore-Tex RGR	PTFE	3	3	3	3	-	weiss	-240 / +270	0.50	FDA-konform, physiologisch unbedenklich
Klinger-Top CHEM 2000	PTFE	-	-	1	1	-	hellgrau	-200 / +260	2.50	BAM, DVGW, FDA-konform, Fire Safe, KTW, TA-Luft
Klinger-Top CHEM 2003	PTFE	-	-	1	1	-	cremeweiss	-200 / +260	1.70	DVGW, FDA-konform, KTW, TA-Luft
Klinger-Top CHEM 2005	PTFE	-	-	1	2	-	rot	-200 / +260	2.00	DVGW, FDA-konform, KTW, TA-Luft
PTFE 25% Glas	PTFE	1	1	1	1	-	weiss grau	-200 / +260	2.24	
PTFE 25% Graphit	PTFE	1	1	1	1	-	schwarz	-200 / +260	2.07 - 2.13	
PTFE 25% Kohle	PTFE	1	1	1	1	-	schwarz	-200 / +260	2.06 - 2.11	
PTFE eins. Weiss, eins, geätzt	PTFE	1	1	1	1	-	weiss	-200 / +260	2.14 - 2.18	
PTFE Glasgewebefolie	PTFE	1	1	1	1	-	braun	-200 / +270		physiologisch unbedenklich
PTFE Glasgewebefolie eins. Sk	PTFE	1	1	1	1	-	braun	-200 / +270		physiologisch unbedenklich
PTFE virginal	PTFE	1	1	1	1	-	weiss	-200 / +260	2.15 - 2.18	physiologisch unbedenklich
Teadit 24 SH bedruckt	PTFE	3	3	3	3	-	weiss	-240 / +270	0.75 - 0.95	FDA-konform, TA-Luft, physiologisch unbedenklich
Tealon TF1570	PTFE	-	-	2	2	-	blau	-210 / +260	1.70	TA-Luft
Tealon TF1580	PTFE	-	-	2	2	-	weiss	-210 / +260	2.90	FDA-konform, TA-Luft
Tealon TF1590	PTFE	-	-	2	2	-	beige	-210 / +260	2.10	BAM, DVGW, Fda-konform, TA-Luft

Ausführliche Technische Daten stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten
Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.
Sie sind jedoch unverbindlich und schliessen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

Top-Plast GmbH
info@top-plast.ch
www.top-plast.ch
Telefon: 052 740 44 77
Fax: 052 740 44 78